

INFORME DE ANÁLISIS.

Fecha Ingreso	19/07/2021
Fecha de Análisis	21/07/2021
Fecha de Emisión	21/07/2021

Carretera a Tecoripa km 3.5 No 351 C.P 83299. Colonia Parque Industrial. Hermosilo, Sonora. Tel: 251-05-03

FOLIO DE INGRESO	CLIENTE		
T-2768	MEXUS GOLD SA DE CV		
DIRECCIÓN			
-			
TIPO DE MUESTRA	CARBÓN	REPRESENTANTE	PAUL THOMPSON
CORREO	pthompson@mexusgold.com		
CEL /TEL	-		
SERVICIO SOLICITADO			
No. MUESTRAS	2		
CÓDIGO DEL MÉTODO	AMP-8	DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO	Análisis de metales preciosos. Ensaye a Fuego 5 gramos de muestra. Determinación de Au y Ag por gravimetría.

No	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (ID)	Au g/T	Ag g/T	OBSERVACIONES	CANTIDAD DE MUESTRA RECIBIDA EN kg
1	CL-B	1302.60	707.04	-	<5
-	CL-B Rpt	1262.40	686.74	-	-
-	CL-B Rpt	1222.20	666.43	-	-
2	CL-A	1241.80	694.59	-	<5
-	CL-A Rpt	1150.00	655.10	-	-
-	CL-A Rpt	1275.80	615.60	-	-


Nota: Laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo.

Nota: El Resultado solo aplica a la(s) muestra(s) ensayada .

MATERIAL DE REFERENCIA	REFERENCIAS		OBSERVACIONES:
	Au	Ag	
	g/T	g/T	
	OXQ132	OXQ132	
VALOR	34.10	119.81	
SD	0.42	6.14	
CV %	1.20	4.78	



I.Q. RODRIGO MARTÍNEZ
PEÑUÑURI.
GERENTE DE LABORATORIO.
CÉDULA PROFESIONAL 11732



ELABORADO POR :
ING. MARCELA MONTOYA
BLUMENKRON.
ANALISTA QUIMICO



AUTORIZADO POR :
I.Q. PAULINA VÁZQUEZ
BUSTAMANTE.
INGENIERO DE CALIDAD.
CÉDULA PROFESIONAL 044588



6624-278681

www.metalurgicos.com.mx